



Descripción:

MOLDURETEX "S" es un desmoldante líquido formulado con aceites, ceras, solventes y conservadores que se recomienda aplicar en cimbras de metal, madera, plástico, aglomerado, triplay, y otros, evitando así la adherencia total de la mezcla a los moldes. **MOLDURETEX "S"** es un producto utilizado sobre todo tipo de moldes y cimbras para evitar la adherencia del concreto, mortero ó cemento a los mismos. Ofrece al constructor mejores acabados de las mezclas dejando superficies tersas, limpias, y más homogéneas.

Usos:

Se recomienda para aplicarse sobre todo tipo de cimbra incluyendo madera, metal y plástico, evitando la adherencia del concreto y mortero a la misma, y obteniendo acabados uniformes, lisos y tersos. Se presenta en consistencia líquida para facilitar y agilizar su aplicación y mejorar su rendimiento. Se deberán tomar precauciones por su contenido de solventes.

Ventajas:

- a) Fórmula lista para utilizarse. Fácil de aplicar por su presentación líquida
- b) Evita la adherencia permanente de colados a la cimbra ó molde
- c) Ayuda a obtener mejores acabados en colados de concreto, mortero y cemento
- d) Aumenta la vida de la cimbra al poder ser utilizada nuevamente

Presentaciones:

Tambor con 200 lts de desmoldante líquido
Cubeta con 19 lts de desmoldante líquido

Colores:

Amarillo

Referencias Técnicas: (Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO
Tipo de Agente Desmoldante	Aceites y Parafinas
Contenido de Solventes	Positivo
Densidad Aparente	0.86-0.88 kg/dm ³
% Sólidos en Peso	26-28%
Viscosidad	4000-6000 cps
Cubrimiento Recomendado	4-6 m ² / lt
Toxicidad	Positivo
Inflamabilidad	Positivo
Irritabilidad	Positivo
	Aplicación Manual/Aspersión

MOLDURETEX "S"

Desmoldante Líquido Base Solvente
para Todo Tipo de Cimbra

Ficha Técnica

ADITIVOS Y PRODUCTOS
PARA CONCRETO



Preparación del Material:

MOLDURETEX "S" se deberá agitar antes de aplicarse hasta obtener una solución homogénea. No diluir ó mezclar con otros componentes.

Rendimiento Aproximado:

4 a 6 m² por litro dependiente de las irregularidades de la cimbra ó molde.

Aplicación:

a) Para aplicar el **MOLDURETEX "S"** la superficie de la cimbra ó molde deberá estar limpia, libre de suciedad ó contaminación como polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, etc.

b) Recomendamos agitar el **MOLDURETEX "S"** antes de aplicarse para obtener una solución homogénea. No diluir ó mezclar con otros solventes.

c) **MOLDURETEX "S"** se aplica sobre la superficie de la cimbra, mediante brocha, rodillo ó aspersor, procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde ó cimbra. El rendimiento aproximado de **MOLDURETEX "S"** es de 4 a 6 m² /lt dependiendo de las irregularidades de la cimbra.

d) El **MOLDURETEX "S"** es un producto inflamable por lo que se recomienda tomar todas las precauciones de seguridad adecuadas para el personal que lo transporte, manibre, ó aplique. Evitar contacto con chispas eléctricas, fuego directo ó altas temperaturas.

e) Este producto puede irritar la piel y las membranas mucosas por contacto constante, por lo que se recomienda evitar el contacto con la piel, ojos, ropa, etc. El equipo de protección ó seguridad recomendado incluye guantes, anteojos, y ropa protectora. En caso de contacto se recomienda lavar inmediatamente con agua en abundancia, jabón neutro y agua limpia.

Almacenamiento:

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

Cuidados Especiales:

El **MOLDURETEX "S"** es una desmoldante solventado por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios ya que sí presenta riesgo de flamabilidad, reactividad, contaminación del ambiente al desecharse sin las consideraciones pertinentes. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conn. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx