



## Descripción:

Recubrimiento Acrílico en pasta, Grado Contratista, listo para aplicarse como acabado texturizado sin tendencia a fisurar, resistente contra tempestades y choques térmicos, para fines decorativos. El **PLASTITEX A-300** está formulado a base de copolímeros acrílicos ligantes, pigmentos resistentes contra luz y tempestad, agregados de mármol, y otras cargas inorgánicas, que ofrecen un versátil recubrimiento texturizable para aplicarse como acabado decorativo en todo tipo de sustrato como concreto, mortero, tablaroca, yeso, paneles prefabricados y otros. En superficies que presenten ligeras imperfecciones ó irregularidades, el **PLASTITEX A-300** se deberá instalar sobre una capa de fondeo de **PLASTITEX BASE-COAT** (superficies semi-porosas) ó **PLASTITEX BASE-COAT "AD"** (superficies lisas y paneles prefabricados). A diferencia de pastas convencionales, el **PLASTITEX A-300** ofrece significativas ventajas al contar no solamente con una extraordinaria capacidad decorativa y de manejabilidad, sino además alta resistencia contra el fuego y alta resistencia contra la lluvia.

## Ventajas:

- Producto acrílico listo para aplicarse
- Excelente capacidad adherente a sustratos lisos y porosos
- Alta manejabilidad para desarrollar diversas texturas
- Resistente contra fuego según DIN 4102
- Resistencia contra lluvia según DIN 4108
- Recubrimiento lavable
- Ideal para interiores y exteriores en climas no agresivos

## Usos:

Revestimiento Acrílico en Pasta para colocarse como acabado texturizado sobre superficies de concreto y mortero, previamente preparadas, ó bien sobre yeso, paneles prefabricados y tablaroca, ofreciendo una excelente adhesividad al sustrato, además de una excelente capacidad reológica para manejar diversidad de acabado decorativos. Ideal para Interiores.

## Presentaciones:

Cubeta 7 kgs, Cubeta 30 kgs, en Diversas Granulometrías  
(Grano: Fino, Medio, Grueso)

## Colores:

Blanco y Tonalidades Pastel (Marfil, Crema, Miel, Salmón, Durazno, Café, Azul, Verde, Ostión)

## Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO
Consistencia	Pasta
Densidad Aparente	1.80-1.90 kg/dm <sup>3</sup>
% Sólidos en Peso	78-80%
Viscosidad	190,000 cps
Cubrimiento Recomendado	1.5-2.0 kg/m <sup>2</sup> (fino)
Valor pH	8.0-8.5
Toxicidad	Negativo
Inflamabilidad	Negativo
Almacenamiento	6 meses
Secado al Tacto	3-4 horas
Resistencia Abrasión	Aceptado

# PLASTITEX A-300

Revestimiento Acrílico , Grado Contratista  
para Acabados Texturizados

## Ficha Técnica

DECORATIVOS  
IMPERMEABLES

### Preparación del Material:

El **PLASTITEX A-300** es un producto acrílico en pasta, listo para aplicarse. Únicamente mezcle el producto en su envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla.

### Rendimiento Aproximado:

Grano Fino: Aprox. 1-5-2.0 kg/m<sup>2</sup> según las irregularidades de la superficie.  
Grano Medio: Aprox. 2-0-3-0 kg/m<sup>2</sup>  
Grano Grueso: Aprox. 3.0-4.0 kg/m<sup>2</sup>

### Sistema Mínimo:

1 capa de acabado.

### Aplicación:

a) El sustrato en que se aplicará el **PLASTITEX A-300** deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del acabado. En sustratos semi-porosos y porosos, con imperfecciones ó juntas (concreto, mortero, block y tabique) se recomienda colocar primeramente una capa de **PLASTITEX BASE-COAT** para absorber las irregularidades, antes de proceder a instalar el acabado decorativo. En sustratos lisos y en paneles prefabricados (tablaroca, yeso, poliestireno, asbesto-cemento, y otros) se recomienda colocar primeramente una capa de **PLASTITEX BASE-COAT "AD"** antes de instalar el acabado texturizado.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de **ADHELATEX** y agua (1-3), aplicado con rodillo ó aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el sustrato. En caso de acabado en color pastel, se recomienda considerar la aplicación de un Sellador Pigmentado para fondeo.

c) Para colocar el **PLASTITEX A-300** se podrá considerar equipo manual ó mecánico. Utilizar llana ó rodillo texturizador para untar la pasta sobre el sustrato preparado hasta obtener el rendimiento adecuado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal ó vertical, realice la textura de acabado del recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la apariencia deseada, considerando un tiempo abierto de mezcla aprox. de 40 minutos.

e) Previo al revestimiento de paneles prefabricados, se recomienda considerar la instalación de mallas de refuerzo en las uniones, ó bien, en los claros completos, para reforzar el sistema constructivo antes de colocar los acabados.

### Almacenamiento:

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

### Cuidados Especiales:

El **PLASTITEX A-300** contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

### Garantía de Calidad:

**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.**

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conn. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx [www.retex.com.mx](http://www.retex.com.mx)