



### Descripción:

**PLASTITEX QUARZO ROCK** es un recubrimiento acrílico con granos de cuarzo ceramizados, tamaño medio-grueso, elaborado con agregados minerales de alta calidad y baja absorción, que ofrece un sistema decorativo arquitectónico, con la finalidad de recubrir y decorar casi todo tipo de superficies, ideal como acabado para exteriores. La apariencia final del **PLASTITEX QUARZO ROCK** es semi-mate, rústico, y muy áspero.

### Ventajas:

- a) Fórmula Ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
- b) Ideal para aplicación en exteriores
- c) Mayor durabilidad en comparación con texturizados convencionales
- d) No Tóxico, no contaminante, no metálico, y no degradable
- e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
- f) Fácil aplicación con llana ó mediante equipo neumático

### Usos:

**PLASTITEX QUARZO ROCK** es recomendado para instalarse como acabado arquitectónico con apariencia rústica y áspera, pero con la resistencia que caracteriza a los recubrimientos acrílicos; sobre substratos comunes y previamente tratados como concreto, mortero, yeso, paneles prefabricados de yeso y fibrocemento, entre otros. Su aplicación es ideal como acabado decorativo en exteriores.

### Presentaciones:

Cubeta con 33 kgs

### Colores:

Blanco, Arena, Rojo, Verde y Rosa.

### Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C

	PRUEBA	RESULTADO
Tipo de Recubrimiento		Acrílico
Densidad Aparente		1.80 kg/dm <sup>3</sup>
% Sólidos en Peso		75 %
Viscosidad		130000 cps (LV 0.6/4)
Cubrimiento Recomendado	Aplicación Manual	3.5-4.5 kg/m <sup>2</sup>
Valor pH	Potenciómetro	9.5
Toxicidad		Negativo
Inflamabilidad		Negativo
Almacenamiento		6 meses
Secado al Tacto		30 min
Espesor Aproximado		3.5 mm
Adherencia		Muy Buena

# PLASTITEX QUARZO ROCK

Recubrimiento Texturizable con Grano de Cuarzo Medio-Grueso  
Para Acabados Arquitectónicos en Interiores y Exteriores

Ficha Técnica

DECORATIVOS  
IMPERMEABLES

## Preparación del Material:

**PLASTITEX QUARZO ROCK** se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el contenido de una cubeta, sin agregar agua ó algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

## Rendimiento Aproximado:

3.5 – 4.5 kgs por m<sup>2</sup> sobre concreto (aprox. 7.5 a 8.5 m<sup>2</sup> por cubeta a 1 capa)  
(dependiendo de las irregularidades de la superficie)

## Sistema Mínimo:

2 capas como acabado texturizado de **PLASTITEX QUARZO ROCK**.

## Aplicación:

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello deberá estar limpia y libre de impurezas, seca, y resonante. Se recomienda utilizar **PLASTITEX SELLO FONDO** pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de **ADHELATEX** (5x1) con agua, para sellar substratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del **PLASTITEX QUARZO ROCK**. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar **PLASTITEX BASE-COAT**. En superficies de yeso ó en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar **PLASTITEX BASE-COAT AD**. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar **PLASTITEX MASILLA**.

c) Una vez lista la superficie proceda a instalar **PLASTITEX QUARZO ROCK** siguiendo las indicaciones tradicionales para la correcta colocación de acabados texturizados. Esto es revistiendo el substrato de la parte alta del muro hacia abajo, y de izquierda a derecha. Se sugiere evitar empalmes ó traslapes, recomendando que la colocación del acabado la realice una cuadrilla con 2 personas, quien extiende el recubrimiento, además de la persona que plancha y afina el acabado final.

d) Es muy importante vigilar que la aplicación de claros completos se realice en un mismo turno, y de preferencia con una misma mezcla, y de la misma manera que el espesor sea uniforme para evitar irregularidades en el acabado.

**Almacenamiento:** 6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

## Cuidados Especiales:

El **PLASTITEX QUARZO ROCK** contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

## Garantía de Calidad:

**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.**

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conn. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx [www.retex.com.mx](http://www.retex.com.mx)