



**Descripción:**

**PLASTITEX TEXTURA** es una línea de estucos cementosos impermeables, con opción de acabado en grano fino, grano medio y grano grueso, diseñada especialmente para realizar “acabados texturizados” directamente en muros de concreto, mortero y mampostería, ó bien en substratos previamente fondeados con **PLASTITEX MASILLA** por las irregularidades existentes. **PLASTITEX TEXTURA** es un revestimiento impermeable, modificado con polímeros especiales y reforzado con fibras sintéticas, desarrollado para el sector de vivienda institucional, que ayuda a reducir costos excesivos de materiales y mano de obra involucrados en el zarpeo, aplanado, afinado y acabado texturizado de substratos convencionales para recibir un acabado decorativo final de pintura **SELLOFLEX WALL** ó **FINITEX**.

**Ventajas:**

- a) Fórmula Ecológica de origen mineral, lista para utilizarse
- b) Ideal para aplicación en interiores y exteriores
- c) Mayor rendimiento y durabilidad en comparación con texturizados convencionales
- d) No Tóxico, No contaminante, no metálico, y no degradable
- e) Cubre por completo juntas entre block y ladrillo, así como imperfecciones
- f) Fácil aplicación con llana ó mediante equipo neumático
- g) Formulación Práctica y Económica para Acabados Decorativos Institucionales
- h) Masilla cementosa reforzada con fibras sintéticas para evitar fisuramiento prematuro

**Usos:**

**PLASTITEX TEXTURA** es recomendado para instalarse como capa de fondeo/acabado directamente sobre substratos irregulares como muros de concreto, mortero y mampostería, tanto en interiores como exteriores, ó bien sobre substratos fondeados con **PLASTITEX MASILLA** ofreciendo acabado texturizados variados (grano fino, grano medio, grano grueso), con la posibilidad de recibir un acabado decorativo final tipo pintura.

**Presentaciones:**

Saco con 30 kgs de producto en polvo. (Grano Fino-Grano Medio-Grano Grueso)

**Colores:**

Blanco

**Referencias Técnicas:**

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

	PRUEBA	RESULTADO
Densidad Aparente	En Seco	1.550 kg/dm <sup>3</sup>
Tiempo de Fraguado (VICAT)		49 min
Tiempo Abierto de Mezcla	Al Ambiente	15-20 min
Resistencia a la Compresión (3 d)		27 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Compresión (28 d)		94 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Flexión (28 d)		21 kg/cm <sup>2</sup>
Absorción de Agua		10.2 %
Resistencia al Hongo	FED. US SPEC. TT-P-29B	21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado	WEATHEROMETRO	5,000 hrs. sin falla

# PLASTITEX TEXTURA

Estuco Impermeable Cementoso Modificado y Reforzado  
Para Acabados texturizados para Interiores Interiores y Exteriores

Ficha Técnica

DECORATIVOS  
IMPERMEABLES

## Preparación del Material:

Mezclar el contenido de un saco con 7 – 9 lts de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, a consistencia de pasta, untable con llana sobre la superficie. Para optimizar su adherencia en substratos de menor porosidad, se recomienda la inclusión de **ADHELATEX** ó **ACRYLBOND** (1 a 3 con agua) en sustitución del agua dentro de la mezcla. Se recomienda evitar uniones ó traslapes en un mismo claro, buscando recubrir muros completos con imperfecciones con una misma mezcla.

## Rendimiento Aproximado:

3.0 a 7.0 kg por m<sup>2</sup> sobre block. 2.0 a 3.5 kg por m<sup>2</sup> sobre concreto.

## Sistema Mínimo:

1 capa como fondeo ó capa base de **PLASTITEX TEXTURA**

## Aplicación:

- La superficie deberá rasquetearse con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para facilitar la adherencia e integración de **PLASTITEX TEXTURA**. Se recomienda humedecer la superficie antes de aplicar el revestimiento, ó bien, ante la posible escasez de agua, se sugiere sellar ligeramente el substrato poroso con **ADHELATEX-Agua** (1-5).
- Una vez lista la mezcla de **PLASTITEX TEXTURA** se procederá a aplicarla con llana metálica, cubriendo en su totalidad el muro, toda la porosidad expuesta y las irregularidades. Se recomienda cubrir claros completos con una misma mezcla evitando así parches y traslapes. Previo al fraguado inicial se deberá realizar la textura deseada.
- Para acabados lisos y tersos se podrá utilizar una esponja húmeda para afinar el acabado “floteando” la superficie con movimientos circulares para lograr desaparecer cualquier imperfección de la masilla misma.
- Una vez fraguado el material (cambio de tono) se recomienda curar rociando agua limpia sobre toda el área, en 2 ó 3 ocasiones durante las siguientes 12 horas después de realizada la aplicación. Otra opción es el considerar la aplicación de un sello final sobre el recubrimiento fraguado, utilizando **ADHELATEX-Agua** (1-5) sobre toda el área, rociándolo con aspersor, ó colocándolo mediante brocha ó rodillo de manera uniforme.
- El rendimiento aproximado del **PLASTITEX TEXTURA** podrá variar dependiendo de las irregularidades existentes en el substrato. Se recomienda dejar secar 12 a 24 horas al **PLASTITEX TEXTURA** para instalar acabados decorativos tipo pintura **SELLOFLEX WALL** y **FINITEX**.

## Almacenamiento:

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

## Cuidados Especiales:

El **PLASTITEX TEXTURA** contiene cementos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

## Garantía de Calidad:

**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es valida exculsivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.**

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México  
Conn. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx [www.retex.com.mx](http://www.retex.com.mx)